

Textile (Aramid) Braided Very High Pressure R8 Solvents And Paints Twin

Tekstil (Aramid) Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı R8 İkiz Solvent Ve Boya



TUBE : SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE.
REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE 2 ARAMIDIC FIBER BRAIDS.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
APPLICATION : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT VERY HIGH PRESSURE.
FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.



SEELE : BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIKÖL, SOLVENT UND FARBE.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTES DOPPELTES ARAMIDGEFLECHT.
DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR SEHR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE-UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN.
EINBAND : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI.
RINFORZO : 2 TRECCE IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ.
COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA.
RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : SOLVENTLERE, BOYALARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ARAMİD ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
KULLANIM YERİ : ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU MİNERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
1/8"	3.2	8.5	362	5249	1448	20996	30	116	+10				
5/32"	4.1	9	362	5249	1448	20996	30	126	+10				
3/16"	5	9.3	362	5249	1448	20996	35	124	+10				
1/4"	6.5	12	362	5249	1448	20996	50	174	+10				
5/16"	8	14	350	5075	1400	20300	60	224	+10				
3/8"	9.7	16.5	287	4162	1148	16646	80	272	+10				
1/2"	13	20.2	250	3625	1000	14500	95	364	+10				
5/8"	16.5	24	200	2900	800	11600	125	530	+10				
3/4"	19.5	28	162	2349	648	9396	150	574	+10				
1"	25	34	140	2030	560	8120	200	872	+10				



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)

(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)

(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)


(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	SAE 100 R8, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	 
-------------------------------------	---	---	---------	---------------------------------------	---